

## Hinweise zum Verlegen auf Estrich und zur Pflege von Massiv- Bambusparkett

### Verlegen:

1. Der Untergrund sollte durch maschinelles Bürsten oder einen Reinigungsschliff von Rückständen oder Verschmutzungen gereinigt und anschließend mit einem Leistungsstarken Industriestaubsauger abgesaugt werden.
2. Bei neuem Estrich ist eine Trocknungszeit von ca. 6-8 Wochen einzuhalten. Vor Verlegen ist der Estrich durch Messung auf Feuchtigkeit zu prüfen.
3. Die Raumtemperatur sollte bei ca. 20 C°, die Luftfeuchtigkeit bei ca. 55-60% liegen.
4. Das Parkett sollte bereits ca. 2 Tage vor dem Verlegen im Objekt lagern. Die Folie der Innenverpackung ist zu öffnen.
5. Massiv- Bambusparkett ist ein Naturprodukt. Sowohl bei der gedämpften als auch der Natur Version kommt es zu Farbunterschieden. Um diese gleichmäßig zu verteilen sollte immer aus mehreren Paketen gleichzeitig Material entnommen werden
6. Das Parkett wird vollflächig mit einem dauerelastischem PU-Kleber auf dem Boden verklebt. Nach dem Verkleben muss der Boden mehrere Tage ruhen. Dabei sind die Hinweise der Hersteller zu beachten.
7. Danach wird der Boden geschliffen und gekittet. Der Endschliff erfolgt mit 120er Körnung .
8. Zur Oberflächenbehandlung kann Öl oder Lack verwendet werden. Dabei die Hinweise der Hersteller beachten

### Pflege:

1. Geölte und lackierte Böden dürfen erst nach einer vorgegebenen Zeit vollbelastet und Feucht gewischt werden.
2. Den Boden nur nebelfeucht wischen. Bei geölte Böden ist darauf zu achten das dem Wischwasser ein rückfettendes Reinigungsmittel beigegeben wird.
3. Bewegliche Möbel sind mit Filzgleitern bzw. für Parkett geeigneten Rollen Auszustatten.
4. Das Raumklima sollte möglichst konstant bei 18-22 C° und 55-65% Luftfeuchtigkeit gehalten werden